



Intrafol® L 1140/31

- Τύπος κόλλας** Αστάρι με βάση διαλύτη.
- Οφέλη προϊόντος** Απόδοση της επικάλυψης Intrafol αποτελεσματική για τουλάχιστον 2 χρόνια.
- Τυπικές εφαρμογές** Κατάλληλο αστάρι για άκρες επίπλων ABS για επακόλουθη συγκόλληση με κόλλες θερμής τήξης EVA.
- Κατάλληλα υποστρώματα** Άκρες επίπλων ABS.

Τυπικές ιδιότητες

Ιδιοκτησία	Τιμή
Χρώμα	αδιαφανές, λευκό όταν στεγνώσει, χρωματισμός κατόπιν αιτήματος
Ιξώδες	περίπου 800 mPas (Brookfield RVT, 20°C)
Στερεά περιεχόμενα	περίπου 14 %
Πυκνότητα	περίπου 0,84 g/ml (20°C)
Διάρκεια ζωής	9 μήνες



Οδηγίες Εφαρμογής

- Σκληρυντής: Επεξεργασία χωρίς σκληρυντικό
- Θερμοκρασία εργασίας: εφαρμογή σε θερμοκρασία δωματίου
- Διαδικασία εφαρμογής και τύπος εφαρμοστή: συστήματα κυλίνδρων-επιστρώσεων
- Κάλυψη: 20 - 40g υγρό/m²

Προετοιμασία:

Οι επιφάνειες συγκόλλησης πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λίπη και λάδια.

Ανακατέψτε καλά το αστάρι πριν από τη χρήση.

Επεξεργασία:

Εφαρμόστε το με συστήματα roller coater σε λεπτή και ομοιόμορφη στρώση, κάλυψης 20-40g υγρού/m².

Εάν το αστάρι εφαρμόζεται σε θερμαινόμενο υλικό άκρων, αρκεί η ξήρανση σε θερμοκρασία δωματίου. Όταν εργάζεστε με υποστρώματα σε θερμοκρασία δωματίου, η θερμοκρασία ξήρανσης μπορεί να είναι περίπου 70 ° C. Ο τυπικός χρόνος στεγνώματος στους 70° C είναι 30-60 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση θερμικής ξήρανσης, ψύξτε το υπόστρωμα σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την περιέλιξη.



- Οδηγίες καθαρισμού** Επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο πωλήσεων για διαθέσιμο καθαρισμό Λύσεις.
- Τυπική συσκευασία** Επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο πωλήσεων για διαθέσιμες συσκευασίες επιλογής.
- Συνθήκες αποθήκευσης** Στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία προστατευμένη από τον ήλιο, τη σκόνη, την υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες.
- Συμβουλές απόρριψης** Ανατρέξτε στο MSDS για οδηγίες απόρριψης.
- Συμβουλές ασφαλείας** Ανατρέξτε στο MSDS για συμβουλές ασφαλείας.