

RAKOLL LP-8022 D3 αδιάβροχη **EN 204**

ΚΟΛΛΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β3 (ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ)

Προετοιμασία ξύλου: Όλα τα μέρη πρέπει να εφαρμόζουν καλά και να είναι απαλλαγμένα από σκόνη και λίπη. Οι υπερβολικές ανοχές θα έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερους χρόνους σκλήρυνσης και ασθενέστερους δεσμούς. Οι αρμοί πρέπει να κοπούν λίγο πριν την κόλληση. Ανοιχτός χρόνος στα 150 g/m²: 9-10 λεπτά.

Ελάχιστος χρόνος συμπίεσης: Επιφανειακή συγκόλληση της μεμβράνης καπλαμά σε πρέσες μικρού κύκλου: 45 δευτερόλεπτα στους +70 °C. Σύνδεσμος υψηλής συχνότητας με διαμήκη θέρμανση: από 15 δευτερόλεπτα. Επιφανειακή συγκόλληση HPL/CPL σε πρέσες μικρού κύκλου στους 70°C: από 60 δευτερόλεπτα

Κόλληση συναρμολόγησης: 8-15 λεπτά. Κόλληση σανίδων και μπλοκ: 10-15 λεπτά. Εφαρμογή κόλλας: Εφαρμόστε την κόλλα αραιά και ομοιόμορφα στη μία πλευρά ή, εάν απαιτείται υψηλός βαθμός στεγανοποίησης, και στις δύο πλευρές χρησιμοποιώντας ρολό κόλλας, οδοντωτή σπάτουλα

Πατήστε: Τοποθετήστε τα αντικείμενα που πρόκειται να κολληθούν εντός του ανοιχτού χρόνου και πιέστε μέχρι να επιτευχθεί η αρχική αντοχή μετά την απελευθέρωση. Η πίεση πρέπει να είναι αρκετά υψηλή ώστε να εξασφαλίζεται η επαφή των εξαρτημάτων σε ολόκληρη την επιφάνεια της άρθρωσης.

Τα υψηλότερα επίπεδα αντοχής στο νερό αναπτύσσονται πιο αργά και θα πρέπει να ελέγχονται όχι νωρίτερα από 7 ημέρες μετά τη συγκόλληση

Θερμοκρασία υλικών και περιβάλλοντος 18-20oC

Υγρασία ξύλου 8-10 %

Σχετική υγρασία περιβάλλοντος 60-70%

Ποσότητα κόλλας στη συγκόλληση επιφανειών 80-140 gr/m²

Ποσότητα κόλλας στο μοντάρισμα 150gr/m²

Ανοιχτός χρόνος στα 150 γρ./τ.μ. 7-8 λεπτά

Πρεσάρισμα ανάλογα με τον τρόπο κολλήματος 0,1-0,8 N/τ.χ.



H.B. Fuller

Rakoll

Woodworking Adhesives

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η κόλλα θα πρέπει να τοποθετείται σε ξηρό και δροσερό μέρος

Αποχρωματισμός του ξύλου: Λόγω της ποικιλομορφίας των εξαρτημάτων του ξύλου, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί απρόβλεπτος αποχρωματισμός σε διαφορετικούς τύπους ξύλου, όπως οξιά, κερασιά και άλλα. Επιπλέον, είναι πιθανό το σίδερο μαζί με την τανίνη στο ξύλο να προκαλέσουν αποχρωματισμό, ειδικά στη βελανιδιά.

Η κόλλα μπορεί να πήξει ελαφρώς μετά από μακροχρόνια αποθήκευση. Η κόλλα πρέπει στη συνέχεια να αναμειχθεί καλά και στη συνέχεια να είναι ξανά έτοιμη για χρήση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες και οδηγίες, ανατρέξτε στο Φύλλο δεδομένων προϊόντος.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ!

· VOC (EU) in %:0,34 %

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών ·

Γενικές οδηγίες: Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα. ·

μετά από εισπνοή: Απαραίτητος ο καθαρός αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων καλέστε γιατρό. ·

μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό. ·

μετά από επαφή με τα μάτια: Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα. Αν συνεχίζονται οι ενοχλήσεις συμβουλευτείτε τον γιατρό. ·

μετά από κατάποση: Μην διεγείρετε εμετό, ζητήστε αμέσως τη βοήθεια γιατρού.