

195 mm

140 mm

**RAKOLL®**

Woodworking Adhesives

**Icema R 145/12** 

Polyurethanbasis  
adhesive



IMO Modul D  
(96/98/EC)



Πολυουρεθανική κόλλα ενός συστατικού που  
πολυμερίζεται με υγρασία.

 **H.B. Fuller**

**Οφέλη προϊόντος:**

♦ Χωρίς διαλύτες ♦ Καλή πρόσφυση σε μια ποικιλία διαφορετικών υποστρωμάτων  
♦ Μεσαίος ανοιχτός χρόνος ♦ Καλή ισορροπία μεταξύ ανοιχτού χρόνου / χρόνου πίεσης.

**Κατάλληλα υποστρώματα:**

Επεξεργασμένα μέταλλα, γαλβανισμένος ή πελατωμένος χάλυβας, ανοδιωμένο ή επικαλυμμένο αλουμίνιο, θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά, HPL, GRP, άκαμπτο PVC, PS, ABS, ξύλο και ταμεντοειδή υλικά.

**Εφαρμογή Οδηγίες:**

Θερμοκρασία εφαρμογής: τουλάχιστον 10°C, Ανάλογα με τον τύπο εφαρμογής χρήση:  
100 – 200 g/m<sup>2</sup>, Ανοιχτός χρόνος (στους 20°C, 50% σχετική υγρασία):

♦ Χωρίς ψεκασμό νερού: περίπου 15 λεπτά ♦ Μετά τον ψεκασμό νερού: περίπου 7 λεπτά

**Συμβουλή:**

Σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών ή υψηλού βαθμού υγρασίας, για να μην επιμηκυνθεί ο χρόνος συγκόλλησης, η πλευρά που έχει περαστεί με κόλλα μπορεί να ψεκαστεί με νερό ( Νερό 40 g / m<sup>2</sup> ). Το νερό ενισχύει την υγρασία και επιταχύνει την κόλληση.

**Χρόνοι προσαρμόσεως:**

Με προσθήκη υγρασίας σχύουν τα ακόλουθα: +20°C 15' | +40°C 10'

Χωρίς προσθήκη υγρασίας σχύουν τα ακόλουθα: +40°C 12' | +60°C 5'

**Δύναμη πίεσης:**

0,4 N / mm<sup>2</sup>. Περιέχει: Disphenylmethan: 4, Discocyanat: 4.

**Αποθήκευση:**

Ο χρόνος ζωής της κόλλας είναι 12 μήνες. Η κόλλα θα πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστές φιάλες και με θερμοκρασία περιβάλλοντος από +5oC έως +25oC.



**Προσοχή:** Μην εισπνέετε. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Ερεθίζει τα μάτια, τα αναπνευστικά όργανα και το δέρμα.

**Προφυλάξεις:** Αν έρθει σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.

Φοράτε πάντα ειδικά προστατευτικά γάντια. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μην ρίχνετε το προϊόν σε αποχετεύσεις και κάδους σκουπιδιών.

**ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΡ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793-777**

**500 gr**



0 724133 152886 >

Παρασκευάζεται από την: H.B.FULLER Adhesives ITALIA

Εισάγεται για την:  
WoodBond Μαλαβέτας Ευαγγελος | Παύλου Μελά 61 Καλοχώρι | Τηλ. 2313 032 439  
info@woodbond.gr ♦ www.woodbond.gr